

Технический лист «Контролит ПП»

Контролит ПП – электропроводящий разделительный слой, с проводящим компонентом выполненным из алюминиевой фольги, основа спанбонд.

Основные параметры	Контролит ПП
Длина рулона, м	100
Площадь материала в рулоне, м ²	100
Плотность г/м ²	100±5
Средняя разрывная нагрузка (не менее) 1/5 Н/см	по длине 110 по ширине 65
Среднее удлинение при разрыве (не менее), %	по длине 12 по ширине 6,5
Группа горючести	Г2
Температурный диапазон, °С	от - 60 до + 90
Воздухопроницаемость дм ³ /м ² *с	100
Удельное электрическое сопротивление, (не более) Ом*м	10



Достоинство

► Уникальность

Применение

Мембранная гидроизоляция по
экструдированному пенополистеролу



Мембранная гидроизоляция
по PIR плитам



Назначение

Контрольный
и разделительный слой

Разделительный
слой

Документация

Сертификат соответствия добровольный

Сертификат соответствия пожарной безопасности

Образец этикетки

Сертификат качества

Протокол испытаний

Гигиенический сертификат

